



# LIMPIA FACHADAS

## Limpiador de fachadas y desincrustante

### DESCRIPCION

Desincrustante químico de cementos y sales, a base de ácidos inorgánicos, potenciado sinérgicamente con ácidos orgánicos, conteniendo inhibidores y antiespumantes.

### APLICACIONES

- Elimina capas de cemento en superficies metálicas (chapas de encofrado, camiones, hormigoneras, etc.).
- Elimina yeso y cemento sobre ladrillo o baldosín.
- Limpia depósitos calcáreos, moho, etc.
- Limpia mandas de grasa, en fachadas, soleras incluso en suelos de talleres mecánicos.
- Restaura el color original en suelos y fachadas de ladrillo y hormigón.
- Elimina manchas de óxido en bañeras, lavabos, etc.

### PROPIEDADES

- Alto poder humectante
- Alto poder penetrante
- Excelente poder desengrasante
- Una vez diluido, no ataca ningún tipo de superficie aunque esté pintada.
- Es el mejor sustituto de limpiadores, como el ácido muriático, agua fuerte, etc.

### MODO DE EMPLEO

Siempre diluido con agua; empapando bien con la disolución la parte a limpiar, dejando actuar algunos minutos y aclarando a continuación con abundante agua. Cuando el caso lo requiera, frótese con ayuda de un cepillo fuerte.

Según lo que haya que limpiar, donde esté adherido, grado de suciedad, etc., variará la dilución por lo que a continuación se dan unas cuantas orientaciones.

### LIMPIEZA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION

1. Sobre terrazo, baldosa, etc., diluido con  $\frac{3}{4}$  partes de agua.
2. En hormigoneras, máquinas, moldes, etc., desde puro hasta 2 partes de agua.
3. Para limpiar encofrados por inmersión diluir en el tanque una parte por 3 partes de agua. (Variando el tiempo de inmersión entre 30 y 60 segundos).

# LIMPIA FACHADAS

## LIMPIEZA DE CRISTALES MUY SUCIOS

-Capa de grasa, polvo grasiento, humo, hollín, aceite, etc., desde puro hasta con 10 partes de agua.

## PARA QUITAR SALITRE DEL LADRILLO CARA VISTA.

-Aplicar una dilución de 1x4 pulverizándola sobre la superficie.

-Frotar con cepillo de nylon siguiendo la línea del ladrillo.

-Enjuagar con agua, restregando con el cepillo.

-Para estabilizar los paramentos contra nuevas eflorescencias usar posteriormente ACUOFIN.

## PARA LIMPIAR FACHADAS DE GRANITO O PIEDRA ARTIFICIAL

•Mezclar con agua al 50%, 30%, 20% según porosidad de la piedra.

•Rociar esta mezcla empapando generosamente.

•Frotar enérgicamente con cepillo de cerdas.

•Enjuagar con agua a la mayor presión posible.

## PRECAUCIONES

Si salpicara a los ojos, lavárselos con una solución de bicarbonato de sodio al 2%.

Preservar el latón de las salpicaduras de este producto.

## PRESENTACIÓN

Garrafas de plástico de 25 ,10 y 5 litros.

INQUIMAN IND. QUIMICAS, S.L.

C/Rio Tajo, 10, 12 y 15, 28500 Arganda del Rey, MADRID

Tel. 91 870 26 53

[www.inquiman.es](http://www.inquiman.es) / [info@inquiman.es](mailto:info@inquiman.es)